

## ALSAN RS ReflectRoof Primer

### Eigenschaften

**ALSAN RS ReflectRoof Primer** ist eine flexibilisierte, hochreaktive, pigmentierte Harzformulierung auf Basis von Methylmethacrylaten.

### Einsatzbereiche

ALSAN RS ReflectRoof Primer wird verwendet zur Vorbehandlung (Grundierung und Absperrung) von Asphaltuntergründen innerhalb des ALSAN RS ReflectRoof-Systems.

### Farbtöne

ALSAN RS ReflectRoof Primer Weiss pigmentiert

### Lieferform

Sommerware

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 10,00 kg       | ALSAN RS ReflectRoof Primer     |
| <u>0,30 kg</u> | <u>Katalysator (3 x 0,1 kg)</u> |
| 10,30 kg       |                                 |

Winterware

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 10,00 kg       | ALSAN RS ReflectRoof Primer     |
| <u>0,60 kg</u> | <u>Katalysator (6 x 0,1 kg)</u> |
| 10,60 kg       |                                 |

### Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet ca. 6 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

### Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitung kann in einem Temperaturbereich zwischen mind. + 3 °C und max. + 35 °C erfolgen. Resteimer mit angemischtem Material sind vor gut zu belüften und aus dem Arbeitsbereich zu entfernen.

### Katalysatordosierung (auf 10 kg)

|            |        |
|------------|--------|
| 3 – 10 °C  | 0,6 kg |
| 10 – 20 °C | 0,4 kg |

### Mischanleitung

Inhalt des Eimers gründlich aufrühren und den Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. mischen; dabei muss darauf geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters mit erfasst wird.

### Reaktionszeiten (bei 20 °C)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Topfzeit               | ca. 10 Min. |
| regenfest              | ca. 30 Min. |
| begehbar/überarbeitbar | ca. 30 Min. |
| ausgehärtet            | ca. 3 Std.  |

### Verbräuche

0,70 - 1,00 kg/m<sup>2</sup>

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca. 15 Min.) gründlich mit ALSAN RS Reiniger gereinigt werden.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

siehe Produkt-Sicherheitsdatenblätter

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Version 1007